


RRJETË FASADE




Nr.Art.	1519530145
Ngjyra	E bardhë
Dimensioni i rrjetës	5 mm x 5 mm
Pesha mesatare	145 g/m ²
Pesha në tërësi	140-150 g/m ²
Gjerësia	1,000 mm
Gjatësia e rrotullës	1/50 m
Fije gjatësore (Warp)	132 tex x 2
Fije tërthore (Woof)	364 tex
Përmbajtja e rrëshirës	18% ±2%
Sasia paletare	1/35 copë
Rezistenca në tërheqje - fije gjatësore (Warp)	1,450 N / 50 mm
Rezistenca në tërheqje - fije tërthore (Woof)	1,550 N / 50 mm

Rezistencë ndaj alkaleve: pas 28 ditësh zhytjeje në solucion 5% NaOH, ruajtja mesatare e forcës së thyerjes në tërheqje është ≥55%.

Rrjetë për përforcimin e sipërfaqes së fasadës mbi materiale izoluese (polistiren i fortë EPS – stiropor)

Karakteristikat:

- **Materiali:** E prodhuar nga fibra qelqi me rezistencë të lartë ndaj lagështisë dhe ndikimeve alkale.
- **Funksionaliteti:** Përdoret për përforcimin e shtresave të ngjitesit dhe llaçit mbi materiale termoizoluese.
- **Përdorimi:** E përshtatshme për mure të jashtme dhe fasada me izolim termik, si dhe për zona me lagështi të lartë dhe ekspozim ndaj përbërjeve alkale (p.sh. sisteme ngjitesish me bazë alkaline).
- **Përparësitë:** Redukton rrezikun e çarjeve dhe rrit qëndrueshmërinë dhe integritetin e shtresave të fasadës, duke siguruar izolim afatgjatë dhe efektiv.



Nr.Art.	1519530003
Ngjyra	E portokalltë
Dimensioni i rrjetës	4 mm x 4 mm
Pesha mesatare	165 g/m ²
Pesha në tërësi	160-170 g/m ²
Gjerësia	1,000 mm
Gjatësia e rrotullës	1/50 m
Fije gjatësore (Warp)	134 tex x 2
Fije tërthore (Woof)	450 tex
Përmbajtja e rrëshirës	18% ±2%
Sasia paletare	1/30 copë
Rezistenca në tërheqje - fije gjatësore (Warp)	1,616 N / 50 mm
Rezistenca në tërheqje - fije tërthore (Woof)	1,700 N / 50 mm

Rezistencë ndaj alkaleve: pas 28 ditësh zhytjeje në solucion 5% NaOH, ruajtja mesatare e forcës së thyerjes në tërheqje është ≥65%.

Ne rekomandojmë që përdoruesit të kryejnë testimet e tyre për të përcaktuar nëse produktet tona janë të përshtatshme për përdorimin dhe mjedisin përkatës. Ne garantojmë cilësi të qëndrueshme të produkteve tona dhe rezervojmë të drejtën për ndryshime dhe përmirësime teknike.